

Prevod navodil za čiščenje fasadnih elementov RIEDER Fibre C in ÖkoSkin

Navodila za čiščenje betonskih plošč, ojačanih s steklenimi vlakni

Da bi med nameščanjem plošč zaščitili svetle in občutljive barve, uporabljajte čiste bele rokavice.

Čiščenje plošč pred nameščanjem – prah pri rezanju in vrtanju

Če plošče režete ali vanje vrtate na samem kraju nameščanja, morate ves prah, ki nastane pri rezanju ali vrtanju, takoj odstraniti s površine plošč, da se te ne umažejo. Po rezanju ali vrtanju prah odstranite z ročno metlico ali sesalnikom. Prepričajte se, da prah ni razpršen po celotni površini plošče. V večini primerov zadošča, da preostali prah s plošč odpihnete s kompresorjem za stisnjen zrak. Namesto tega pa lahko za čiščenje uporabite razredčeno čistilo "MC-Duroprob B" in površino obrišete z neabrazivno krtačo, gobo ali krpo iz mikrovlaknen. Po tem plošče dobro sperite s čisto vodo. Če plošč ne boste namestili takoj po čiščenju, jih ne zlagajte eno na drugo, ko so še mokre. Med čiščenjem naj plošče stojijo pod kotom.

Čiščenje nameščenih zunanjih plošč

Razpršite razredčeno čistilno sredstvo po umazanih ploščah in površino obrišete z neabrazivno krtačo, gobo ali krpo iz mikrovlaknen. Nato plošče dobro sperite s čisto vodo.

Čiščenje po končani namestitvi

Glede na stopnjo umazanosti se odločite, ali boste očistili celotno fasado. Običajno se priporoča čiščenje celotne fasade.

Čiščenje nameščenih notranjih plošč

Razpršite razredčeno čistilno sredstvo po umazanih ploščah, očistite s krpo iz mikrovlaknen in obrišite do suhega.

Priporočeno čistilno sredstvo

Za čiščenje plošč priporočamo uporabo čistilnega sredstva "MC Duroprob B", ki ga izdeluje podjetje MC-Bauchemie. Ker je čistilo v koncentrirani obliki, ga morate vedno razredčiti po navodilih proizvajalca. Če ga uporabljate nerazredčenega ali premalo razredčenega, lahko poškoduje obstoječo vodoodbojno zaščito. Rieder priporoča, da se pri čiščenju ravnate po navodilih proizvajalca, in ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe čistilnega sredstva. Čistilno sredstvo in natančna navodila za uporabo so na voljo pri MC-Bauchemie (www.mcbauchemie.de).

Opozorilo

V primeru nepravilne uporabe lahko čistilo poškoduje obstoječo vodoodbojno zaščito, saj vsebuje močno topilo.

Časovni presledki med posameznimi čiščenji

Odvisno od lokacije gradnje in izpostavljenosti fasade (okoljski vplivi, kot so emisije, prah ali širjenje mahu) priporočamo letne preglede, s katerimi ocenite potrebo po čiščenju. Priporočamo čiščenje na vsakih 2 – 5 let. Navedeni časovni presledki med posameznimi čiščenji so standardne vrednosti, vendar pa je treba potrebo po čiščenju oceniti za vsak primer posebej.